



CAST CR30

Film Cast de Polipropileno de 30 μm termosellable ambas caras, con tratamiento corona externo, alta flexibilidad y transparencia.

APLICACIONES:

Película empleada en empaques que requieren alta flexibilidad y resistencia al impacto.

Destinado a envoltorios para packaging en general.

CARACTERÍSTICAS:

- Alta flexibilidad mecánica.
- Alto nivel de deslizamiento.
- Excelente brillo y transparencia.
- Resistencia al rasgado y al punzonado.
- Cara externa con tratamiento corona para adherencia de tintas y adhesivos.
- Excelente sellabilidad.

VALORES TÍPICOS:

Propiedad	Unidad	Referencia	Método	
Espesor	μm		Vitopel	30,0
Gramaje	g/m^2		Vitopel	27,3
Rendimiento	m^2/kg		Vitopel	36,6
Tensión Superficial	dinas/cm		ASTM D 2578	38
Haze	%		ASTM D 1003	3
COF dinámico film/film	-	T/T	ASTM D 1894	0,2
		NT/NT		
Fuerza de sellado 120 °C	N/15mm	NT/NT	Vitopel	5
Resistencia al Impacto	J		ASTM D 1709	0,8

APROBACIÓN PARA USO CON ALIMENTOS:

Film autorizado para contacto con alimentos según regulaciones MERCOSUR sobre envases y Capítulo IV de la ley Nacional 18.284.

SUSTENTABILIDAD



Film formulado 100% con poliolefinas aptas para ser utilizados en procesos de reciclaje.

Notas Los valores descriptos en la tabla de arriba no constituyen especificaciones de producto, sino que representan valores medios o típicos para este producto. Las informaciones técnicas de esta publicación están basadas en nuestra experiencia y son de carácter general. La información aquí suministrada no debe ser considerada o interpretada como garantía de adecuación del producto especificado para una finalidad o uso determinado por parte del lector, salvo hipótesis de expresa manifestación en sentido contrario de nuestra parte.

